

№ п/п	Влажность среды φ , %	Температура t , °C
1	0	77
2	34	77
3	74	61
4	85	57
5	100	57

**Зависимость $t(\varphi)$ при сушке
доски: дуб 32 мм или
бук/ясень 50 мм ;**

